

CUARȚ PT. PARDOSELI CU CIMENT

Proprietăți

Mortar uscat cu agregate cuarțoase, ciment și aditivi speciali, gata preparat pentru întărirea suprafeței pardoselilor din beton noi, industriale. Conferă rezistență înaltă la frecare.

Aplicare

Cuarțul pt. pardoseli cu ciment se aplică la pardoseli cu cerințe ridicate de rezistență la uzură. Se aplică pe suporturi pe baza de ciment cum ar fi betonul proaspăt, și mortarele de ciment proaspete.

Caracteristici Tehnice

Forma: mortar de ciment gata preparat, produs uscat

Culoare: gri ciment, altele

Greutate aparentă : $1,55 \pm 0,25$ kg/lit

Rezistența la compresiune: $50,00 \pm 5,00$ N/mm²

Rezistența la încovoiere: $5,00 \pm 1,50$ N/mm²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul de aplicare trebuie să fie:

- Betonul armat proaspăt al elementului purtător.
- Sapa de nivelare proaspătă de cel puțin 3 cm

2. Aplicarea

Materialul gata preparat uscat, se aplică prin presară deasupra betonului proaspăt sau mortarului imediat ce acestea încep să facă priza.

La nevoie, suprafața pe care s-a aplicat **Evidecor®- Cuarț pt. pardoseli de ciment** va fi umezită.

Se va ține cont de cantitatea totală de apă necesară mortarului gata preparat :

- maxim 13 % (pastă viscoasă)

Materialul se lucrează în continuare cu o mașină de slefuire specială (tip „elicopter„) sau manual .

Consum

4-5,5 kg/mp de suprafață.

Ambalaj

Evidecor® Cuarț pt. pardoseli cu ciment este ambalat în saci de 25 kg, protejați cu folie de polietilenă.

Depozitare

În saci închisi, în spații ferite de umezeală și lumină solară excesivă max. 5 luni.

Observații finale

Temperatura în timpul aplicării, trebuie să fie de cel puțin +5°C.

Produsul conține ciment și are reacție alcalină cu apă, este considerat iritant.